

**תעודת בדיקה מספר 9811905043**

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

**פרטי ההזמנה**

שם המזמין : הכט אפרים 2002 בע"מ  
 מענו : הכישור 4, חולון 58857  
 תאריך ההזמנה : 2018/04/03

**תאור המוצר**

חומרי בניה  
 הדגם הנבדק : סיירה תאורו: תקרה אקוסטית לבנה  
 שם היצרן: NITABU  
 (לפרטים נוספים ראה תאור מורחב של המוצר)

**פרטי הנטילה**

המדגם ניטל בתאריך 2018/03/29 הנוטל: המזמין

**מהות הבדיקה**

סיווג החומר לפי סעיפים: 2.3.2-התפשטות האש, 2.4-צפיפות העשן, 2.5-עיוות הצורה, ההתפרקות והטיפטוף של התקן הישראלי ת"י 755 - תגובות בשרפה של חומרי בניה: שיטות בדיקה, מדצמבר 2010, גליון תיקון מספר 1 מנובמבר 2011

**תוצאות הבדיקה במסמך זה  
 מתייחסות רק לפריט שנבדק.**

מסמך זה מכיל 3 דפים  
 ואין להשתמש בו אלא כמלואו.

**מסקנות בדיקה חלקית**

הדוגמה הנ"ל שנבדקה סווגה לפי אמות המידה בת"י 755 (2010) כדלהלן:  
 דרגת התלקחות - V (חמש)  
 דרגת צפיפות עשן - 4 (ארבע)  
 דרגת עיוות צורה והטיפטוף - 3 (שלוש)  
 - הערות -  
 כינוי הדגם ושם הייצרן שצויינו לעיל נכתבו בהתאם להצהרת מזמין הבדיקה.  
 פרוט מצוי בדפים הבאים של מסמך זה.

2018/04/12

שם החותם: גנקלר מלכאל

שם החותם: גולדה רכרדו

תאריך היפסה מקורי

תפקידו: מהנדס בודק

ראש ענף

רח' חיים לבנון 42, תל-אביב 6997701, טל' 03-6465125, פקס' 03-6429080, www.sii.org.il

תאריך: 2018/04/12

תאריך: 2018/04/12

ענף מוצרי גימור: טל' 03-6465225, פקס' 03-6465059, ענף מוצרי שולד: טל' 03-6465230, פקס' 03-6465233, ענף אש: טל' 03-6465190, פקס' 03-6465233

**תעודת בדיקה מספר 9811905043**

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 2 מתוך 3

**תאור מורחב של המוצר**

מידות הדוגמה: 59.5 X 59.5 ס"מ ועובי כולל של כ- 12 מ"מ

מסה ליחידת שטח: כ- 3111 גר'/מ"ר

מסה ליחידת נפח: כ- 262 ק"ג/מ"ק

דוגמת תקרה אקוסטית מנרלית לבנה עם חירור המכונה ע"י המזמין:  
תקרה אקוסטית מינרלית דגם סירה תוצרת NITABU.

מסמך זה אינו היתר

**תעודת בדיקה מספר 9811905043**

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 3 מתוך 3

מספר סעיף בתקן	התכונה הנבדקת	יחידת המידה	ממצאי הבדיקה			תוצאה למדגם	ליקויים/ הערות
2.3.2	התפשטות האש						
2.3.2	החומר מסווג עפ"י טבלה 1 של ת"י 755						
2.3.2.1	התפשטות אש מירבית תוך 1½ דקות	מ"מ	0.0	0.0	0.0		
2.3.2.1	התפשטות אש מירבית תוך 10 דקות	מ"מ	0.0	0.0	0.0		
2.3.2.2	סיווג המוצר					V	
2.4	צפיפות העשן						
2.4.4	כליעת אור מקס'	אחוז	2.0	2.0	2.0	2.0	
2.4.4	סיווג המוצר					4	
2.5	עיוות הצורה, ההתפרקות והטיפוף						
2.5.3	התנהגות הדוגמה בעת הניסוי	ללא יחידה				ראה הערה	עיוות הדוגמה, התרככותה או התכתה.
2.5.3	סיווג המוצר					3	

מסמך זה אינו היתר